



**上海耐特** SHANGHAI NYTEX COMPOSITES  
 複合材料製品有限公司

TEL:021-59573168 FAX:021-59573707  
<http://www.nytex.com.cn>

## 產品資訊

## Product Information

## NYLOY® MG-8030N-V 60N1

● 尼龍 66 ● 34% 玻纖強化 / 無鹵阻燃級 ● 本色

性質	PROPERTY	測試方法 METHOD	單位 UNIT	結果(數據) RESULT
<b>機械特性</b>	MECHANICAL			
抗張強度	Tensile Strength	ISO 527	MPa	125
斷裂伸長率	Elongation	ISO 527	%	2
抗折強度	Flexural Strength	ISO 178	MPa	185
抗折彈性係數	Flexural Modulus	ISO 178	MPa	9000
衝擊強度	Charpy Impact, Notched 23° C	ISO 179/ 1eA	kJ/m <sup>2</sup>	6.5
	Charpy Impact, Notched -20°C	ISO 179/ 1eA	kJ/m <sup>2</sup>	-
硬度	Hardness Rockwell R Scale	ISO 2039	-	-
	Hardness Shore D	ISO 868	-	-
<b>熱特性</b>	THERMAL			
熱變形溫度	Heat Deflection Temp	ISO 75		
	1.82MPa		°C	230
	0.46MPa		°C	-
<b>其他特性</b>	OTHER			
密度	Density	ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	1.43
模收縮率	Mold Shrinkage	ISO 294-4		-
	橫向	Normal	%	1.28
	縱向	Parallel	%	0.48
灰分含量	Ash Content	-	%	35
耐燃性	Flammability	UL-94	1.6mm	V0
		UL-94	3.2mm	-
<b>附註</b>	REMARK			
(1) 本物性表為典型測試值，僅供參考，不作為正式質保承諾。				