



上海耐特 SHANGHAI NYTEX COMPOSITES
 複合材料製品有限公司

TEL:021-59573168 FAX:021-59573707
 http://www.nytex.com.cn

產品資訊

Product Information

NYLOY[®] RM-100-C

• 尼龍 66 • 一般級 • 本色

性質	PROPERTY	測試方法 METHOD	單位 UNIT	結果(數據) RESULT
機械特性	MECHANICAL			
抗張強度	Tensile Strength	ASTM D638	kg/cm ² (MPa)	780 (76.55)
斷裂伸長率	Elongation	ASTM D638	%	50
抗折強度	Flexural Strength	ASTM D790	kg/cm ² (MPa)	-
抗折彈性係數	Flexural Modulus	ASTM D790	kg/cm ² (MPa)	-
衝擊強度	IZOD Impact, Notched 1/8" 23°C	ASTM D256	kg-cm/cm (J/M)	5.5 (53.92)
		ASTM D256	kg-cm/cm (J/M)	-
硬度	Hardness Rockwell R Scale	ASTM D785	-	-
		ASTM D2240	-	-
熱特性	THERMAL			
熱變形溫度	Heat Deflection Temp (18.6kg/cm ²) (1.82MPa) (4.6kg/cm ²) (0.46MPa)	ASTM D648	°C	-
			°C	-
			°C	-
電氣特性	ELECTRICAL			
耐電弧	Arc Resistance	ASTM D495	sec	-
CTI(溶液 A 型)	CTI,solution A	IEC 60112	-	600
其他	OTHER			
密度	Density	ASTM D792	g/cm ³	1.13
模收縮率 ⁽²⁾	Mold Shrinkage	ASTM D955	x10 ⁻³ mm/mm	15-25
含水率	Moisture Contents	-	%	0.2
耐燃性	Flammability	UL-94	1.6mm	V2
		UL-94	3.2mm	-
附註	REMARK			
(1)本物性表為典型測試值，僅供參考，不作為正式質保承諾。				
(2)平行于流動方向的模收縮率，測試試片尺 129×12.7×3.2mm。				